# priti®MPguide $ZrO_2$
## Extra Translucent

Der priti®MPguide Extra Translucent zeigt die Positionierung in der Ronde. Damit konkretisieren Sie exakt die Zahnfarbe.

Der priti®MPguide Extra Translucent

- Stellt die vollständige Farbauswahl aller $ZrO_2$ Farben im Rahmen der Multicolor Technologie zur Verfügung.
- Bietet eine Zuordnung zu den beiden Farbsystemen VITA classical® oder VITA System 3D-Master®.

Artikelnummer MPGEZR01

since 1911
FLUSSFISCH

MICHAEL FLUSSFISCH GmbH
Friesenweg 7
22763 Hamburg
Telefon 040/860766

info@flussfisch-dental.de
www.flussfisch.de

pritidenta®
PIONEERING DENTISTRY

pritidenta GmbH
Meisenweg 37
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland

info@pritidenta.com
www.pritidenta.com

© 2018, pritidenta® GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. pritidenta® und priti® sind eingetragene Marken der pritidenta® GmbH, Deutschland. Vita™ und Vita™ Farbbezeichnungen sind Marken der VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen, Deutschland. [REF 068 Rev 000 Druckdatum: 02.05.2018]

pritidenta®
PIONEERING DENTISTRY

# *schön* trifft stark

Reale Ästhetik –
One fits all!

## priti®multidisc $ZrO_2$
## Extra Translucent

# Brillante Ergebnisse mit

## priti®multidisc $ZrO_2$ multicolor Extra Translucent

### Farbzuordnungstabelle

| pritidenta® Farbbezeichnung | Position | VITA classical® | VITA System 3D-Master® |
|---|---|---|---|
| A light | oben | A1 | 2M1, 1M2, 2R1, 5 |
| | mittig | A2 | 2M2 |
| | unten | A3 | 3M2 |
| A dark | oben | A3,5 | 3R2,5 |
| | mittig | | |
| | unten | A4 | 5M3, 4L2, 5 |
| B light | oben | B1 | |
| | mittig | | |
| | unten | B2 | 2L1, 5 |
| B dark | oben | B3 | 3L2, 5 |
| | mittig | | |
| | unten | B4 | 3M3 |
| C light | oben | C1 | 3M1 |
| | mittig | | |
| | unten | C2 | 3L1, 5 |
| C dark | oben | C3 | |
| | mittig | | 4L1, 5E30 |
| | unten | C4 | 5M1, 5M2 |
| D light | oben | D2 | |
| | mittig | D3 | 4R1, 5, 4R2, 5 |
| | unten | D4 | 3R1, 5, 4M1, 4M2, 4M3 |
| priti® bleach | oben | | 0M1, 0M2 |
| | mittig | | 0M3 |
| | unten | | 1M1 |

### Mit nur 7 Farbvarianten die 16 VITA classical® Farben erzielen! Wie ist das möglich?

▲ priti®multidisc $ZrO_2$ multicolor Extra Translucent A light 18 mm

Je nach Positionierung der Restauration in einem Blank lassen sich verschiedene Farben mit einem harmonischen Farbverlauf gestalten.

◀ Diese Übersicht der **pritidenta® Farbbezeichnungen** zeigt die Farbzuordnung zu den Farbsystemen VITA classical® und VITA System 3D-Master®.

Je nach Restaurationshöhe kann eine präzise Positionierung und Farbzuordnung zur passenden Rohlingshöhe getroffen werden.

| Restaurationshöhe | Rohlingshöhe |
|---|---|
| 6 mm - 9 mm | 14 mm |
| 9 mm - 12 mm | 18 mm |
| 12 mm - 14 mm | 20 mm |
| 14 mm - 18 mm | 25 mm |

Die Angaben zur Positionierung gelten vorrangig für Frontzähne. Bei Seitenzähnen empfehlen wir eine tiefere Positionierung. Dadurch wird vermieden, dass der Schmelzbereich bei den Höckerspitzen zu weißlich wirkt. Ein zusätzlich positiver Effekt wird dadurch erzielt, dass aus den Vertiefungen der Fissuren ein warmer Grundton sichtbar wird.

# Nun gibt es ein Zirkoniumdioxid für alle!

## priti®multidisc $ZrO_2$ multicolor Extra Translucent mit einer Transluzenz von 45% und einer Biegefestigkeit > 1.150 MPa

Es wäre naiv, zu glauben, dass eine einzige Lösung für alle Probleme und Bedürfnisse passt:
Wir haben jedoch das Allrounder-Zirkoniumdioxid entwickelt! Sie brauchen sich keine Gedanken mehr über Indikationseinschränkungen machen! Ein ausgeklügeltes Zirkonkonzept, das perfekt für jeden Anwender passt. So entsteht ein unnachahmlich einfaches Arbeiten.

**Schön & Stark! Reale Ästhetik – One fits all!**

### Indikation

Mit priti®multidisc $ZrO_2$ Extra Translucent fertigen Sie monlithisch-vollanatomische und teil- oder vollverblendete Kronen und Brücken bis 16 Glieder, sowie individuelle Aufbauten für den Front- und Seitenzahnbereich auf Zahnpfeilern und Implantaten. Die Besonderheit liegt in dem ausgewogenen Verhältnis: Hohe Lichtdurchlässigkeit und Biegefestigkeit. Damit empfiehlt sich das Material vorbehaltlos für ein besonders breites Indikationsspektrum.

### Material

- Zirkoniumdioxid Typ II, Klasse 5 nach DIN EN ISO 6872
- Biegefestigkeit > 1.150 MPa
- Hohe Transluzenz von 45%
- Dünne Wandstärken im Frontzahnbereich 0,4 mm und Seitenzahnbereich 0,6 mm bei Einzelkronen
- Präzise Ränder und Kanten durch hochverdichtetes Material
- Verblendung ist mit jeder Keramikmasse möglich, die auf den WAK $10 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$ von $ZrO_2$ abgestimmt ist
- Chargenübergreifende Farbtreue
- Homogene Einfärbung
- Stets reproduzierbare Farben
- Biokompatibel

| Höhe | priti® bleach | A light | A dark | B light | B dark | C light | C dark | D light | Weiß* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14 mm** | EZRPB014 | EZRAL014 | EZRAD014 | EZRBL014 | EZRBD014 | EZRCL014 | EZRCD014 | EZRCL014 | EZRW0014 |
| **18 mm** | EZRPB018 | EZRAL018 | EZRAD018 | EZRBL018 | EZRBD018 | EZRCL018 | EZRCD018 | EZRDL018 | EZRW0018 |
| **20 mm** | EZRPB020 | EZRAL020 | EZRAD020 | EZRBL020 | EZRBD020 | EZRCL020 | EZRCD020 | EZRDL020 | EZRW0020 |
| **25 mm** | EZRPB025 | EZRAL025 | EZRAD025 | EZRBL025 | EZRBD025 | EZRCL025 | EZRCD025 | EZRDL025 | EZRW0025 |

* Weiß auch zusätzlich in den Höhen 10 mm, 12 mm, 16 mm lieferbar