INFORMATION

LC SILVER ECO

TECHNISCHES DATENBLATT

LC SILVER ECO		Art.Nr.:	112215
Universallegierung gem. DIN EN ISO 22674:2006 und 9693			

Typ	IV	WAK-Wert 25-500°C	16,6 µm/m·K **
Anwendungsbereich	4,5,6,9,10	WAK-Wert 25-600°C	16,8 µm/m·K **
Farbe	weiß	Lote vor d. Br.	RE 960
Gold / Platin Metalle	37,00%	Lote nach d. Br.	RE 710

Au	Pt	Pd	Ag	Metalle der Pt-Gruppe	Cu	Zn	Sn	In	Ga	Sonstige Metalle
-	-	36,9	56,0	Ir(0,1)	-	3,0	2,0	2,0	-	-

Dichte	10,9 g/cm^3	Vorwärmtemperatur	800°C
Vickershärte	g/b=225 w=210 a=230	Schmelzintervall	1060 - 1150°C
Dehngrenze	g/b=420 a=510 N/mm^2	Gießtemperatur	1300°C
Zugfestigkeit	g/b=560 a=725 N/mm^2	Einbettmasse	P2
Bruchdehnung	g/b=10% a=5%	Tiegel	K
E-Modul	100.000 N/mm^2	Vergüten	550°C / 15 min

1 Gusslegierung für Inlays u. Einzelkronen	6 Aufbrennlegierung f. Brücken jeder Spannweite	G Graphittiegel
2 Gusslegierung für Einzelkronen u. kl. Brücken	7 Anterior-Einzelkronen und max. 3gl. Brücken	K Keramiktiegel
3 Gusslegierung für Brücken jeder Spannweite	8 Für Presskeramik (Herstellerangaben beachten)	Gl Gipsgebunden
4 Aufbrennlegierung für Einzelkronen u. kl. Brücken	9 Fräs-, Konus- und Teleskoptechnik	Pl Phosphatgeb. graphitfrei
5 Aufbrennlegierung für mittlere Brücken	10 Modellguss	P2 Phosphatgebunden

(**) Bitte beachten Sie die Herstellerangaben für die verwendete Keramik, insbesondere die WAK-Werte.

Wichtig: Verwenden Sie ausschließlich gereinigte Gusskegel und mindestens 1/3 Neumaterial!

Die physikalischen Eigenschaften der Legierungen wurden aufgrund der Anforderungen von DIN 13906, ISO 1562 ermittelt.

CE 0483 TDB_LC_SI_ECO_2010-11_Rev01

FLUSSFISCH

Zertifiziertes QM-System mdc ISO 13485

MICHAEL FLUSSFISCH GMBH · Friesenweg 7 · 22763 Hamburg · Tel. 040 - 86 07 66 · Fax 040 - 861271 · info@flussfisch-dental.de · www.flussfisch-dental.de