INFORMATION

ORANGE EXCLUSIVE

TECHNISCHES DATENBLATT

ORANGE EXCLUSIVE	Art.Nr.: 102081
hochgoldhaltige Aufbrennlegierung gem. DIN EN ISO 22674:2006 und 9693	

Typ	IV	WAK-Wert 25-500°C	14,2 µm/m·K **
Anwendungsbereich	4,5,6	WAK-Wert 25-600°C	14,4 µm/m·K **
Farbe	gelb	Lote vor d. Br.	OR 1030
Gold / Platin Metalle	97,70%	Lote nach d. Br.	YE 770

Au	Pt	Pd	Ag	Metalle der Pt-Gruppe	Cu	Zn	Sn	In	Ga	Sonstige Metalle
81,6	16,0	-	-	Ir(0,1)	-	1,4	-	0,5	-	Nb(0,4)

Dichte	19,0 g/cm^3	Vorwärmtemperatur	850°C
Vickershärte	g/b=220 w=150 a=220	Schmelzintervall	1050 - 1160°C
Dehngrenze	g/b=530 a=530 N/mm^2	Gießtemperatur	1310°C
Zugfestigkeit	g/b=630 a=640 N/mm^2	Einbettmasse	P2
Bruchdehnung	g/b=9% a=8%	Tiegel	G/K
E-Modul	103.000 N/mm^2	Vergüten	500°C / 15 min

1 Gusslegierung für Inlays u. Einzelkronen	6 Aufbrennlegierung f. Brücken jeder Spannweite	G Graphittiegel
2 Gusslegierung für Einzelkronen u. kl. Brücken	7 Anterior-Einzelkronen und max. 3gl. Brücken	K Keramiktiegel
3 Gusslegierung für Brücken jeder Spannweite	8 Für Presskeramik (Herstellerangaben beachten)	GI Gipsgebunden
4 Aufbrennlegierung für Einzelkronen u. kl. Brücken	9 Fräs-, Konus- und Teleskoptechnik	PI Phosphatgeb. graphitfrei
5 Aufbrennlegierung für mittlere Brücken	10 Modellguss	P2 Phosphatgebunden

(**) Bitte beachten Sie die Herstellerangaben für die verwendete Keramik, insbesondere die WAK-Werte.

Wichtig: Verwenden Sie ausschließlich gereinigte Gusskegel und mindestens 1/3 Neumaterial!

Die physikalischen Eigenschaften der Legierungen wurden aufgrund der Anforderungen von DIN 13906, ISO 1562 ermittelt.

CE 0483 TDB_OR_EXCLUSIV_2011-01_Rev02

FLUSSFISCH

Zertifiziertes QM-System mdc ISO 13485

MICHAEL FLUSSFISCH GMBH · Friesenweg 7 · 22763 Hamburg · Tel. 040 - 86 07 66 · Fax 040 - 861271 · info@flussfisch-dental.de · www.flussfisch-dental.de