INFORMATION

YELLOW CLASSIC PF

TECHNISCHES DATENBLATT

YELLOW CLASSIC PF										Art.Nr.: 102031
hochgoldhaltige Gusslegierung gem. DIN EN ISO 22674:2006										

Typ	IV	Farbe	gelb
Anwendungsbereich	1,2,3,9,10	Gold / Platin Metalle	75,40%

Lot(e)	YE 750

Au	Pt	Pd	Ag	Metalle der Pt-Gruppe	Cu	Zn	Sn	In	Ga	Sonstige Metalle
68,7	6,6	-	12,3	Ir(0,1)	12,3	-	-	-	-	-

Dichte	16,1 g/cm^3	Vorwärmtemperatur	650 - 700°C
Vickershärte	g/b=230 w=155 a=240	Schmelzintervall	930 - 940°C
Dehngrenze	g/b=410 a=700 N/mm^2	Gießtemperatur	1040°C
Zugfestigkeit	g/b=470 a=805 N/mm^2	Einbettmasse	G1/P2
Bruchdehnung	w=36% a=3%	Tiegel	G/K
E-Modul	98.000 N/mm^2	Vergüten	350°C / 15 min

1 Gusslegierung für Inlays u. Einzelkronen	6 Aufbrennlegierung f. Brücken jeder Spannweite	G Graphittiegel
2 Gusslegierung für Einzelkronen u. kl. Brücken	7 Anterior-Einzelkronen und max. 3gl. Brücken	K Keramiktiegel
3 Gusslegierung für Brücken jeder Spannweite	8 Für Presskeramik (Herstellerangaben beachten)	Gl Gipsgebunden
4 Aufbrennlegierung für Einzelkronen u. kl. Brücken	9 Fräs-, Konus- und Teleskoptechnik	Pl Phosphatgeb. graphitfrei
5 Aufbrennlegierung für mittlere Brücken	10 Modellguss	P2 Phosphatgebunden

Wichtig: Verwenden Sie ausschließlich gereinigte Gusskegel und mindestens 1/3 Neumaterial!

Die physikalischen Eigenschaften der Legierungen wurden aufgrund der Anforderungen von DIN 13906, ISO 1562 ermittelt.

CE 0483 TDB_YE_CLASSIC_PF_2010-11_Rev01

FLUSSFISCH

Zertifiziertes QM-System mdc ISO 13485

MICHAEL FLUSSFISCH GMBH · Friesenweg 7 · 22763 Hamburg · Tel. 040 - 86 07 66 · Fax 040 - 861271 · info@flussfisch-dental.de · www.flussfisch-dental.de